



FROM THE MAKER 



# ACABADO DE POLIURETANO PARA PISOS

PRO  
SELECT  
POLYURETHANE FLOOR FINISH

## ESPECIFICACIONES

COV. . . . .	<500 g/L
Sólidos. . . . .	43%
Punto de inflamación . . . . .	>100° F
Solventes. . . . .	Alcoholes minerales
Vida útil. . . . .	1 año en recipient cerrado
Cobertura . . . . .	500 pies cuadrados/gal
Color . . . . .	Ámbar

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente adhesión, flujo, nivelación y flexibilidad.
- Compatible con la mayoría de los aplicadores, incluso rodillos, pincel, aplicadores de lana barra T.
- Fácil de aplicar, aplique con rodillo de felpa de 1/4"
- Seca en alrededor de 4 a 6 horas, dé otra mano luego de 8 a 12 horas (varía según las condiciones y flujo del aire).
- Resistente a la abrasión, manchas, marcas, melladuras, derrame de líquidos y transpiración.
- Acabado color ámbar tenue, sin olor desagradable.
- Vida útil 1 año en recipiente cerrado.

## POLIURETANO PROFESIONAL ACABADO TRANSPARENTE PARA PISOS DE MADERAS DURAS

**ABSCO es la elección N° 1** para acabados de alta calidad para pisos de madera. Fabricado con los ingredientes de la mayor calidad disponibles hoy, PRO SELECT ofrecerá muchos años de belleza y durabilidad en todas las aplicaciones de pisos de madera. PRO SELECT se aplica fácilmente, dejando una hermosa terminación que luce "como nueva". Ideal para instalaciones nuevas, madera teñida, trabajos de protección y repintado o madera natural.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Madera nueva o pisos recién lijados: Prepare el piso de acuerdo a la forma aceptada por la NWFA o NOFMA. Quite el polvo completamente, barriendo, aspirando y limpiando el piso con un trapo sin pelusas ligeramente humedecido con alcohol mineral. La temperatura del piso, habitación y producto debe ser como mínimo 65 grados F. No aplique sobre pisos cubiertos previamente con cera, laca, goma laca o teñidos que contienen estearatos sin haber removido completamente estos sustratos.

**DISPONIBLE EN:** ACABADO BRILLANTE, SEMI-BRILLANTE Y SATINADO, en recipientes de uno y cinco galones únicamente.